

Materiálový list č. 11 a

Vyztužené polyethylenové fólie PE - 1

PN 030 - 80 - 96

SKP 25.24.22

Tento materiálový list je nedílnou součástí PN 030 - 80 - 96
a uvádí konstrukčně technologické parametry a užité vlastnosti
polyethylenové fólie PE - 1

Poznámka

Výrobek je vhodný pro všeobecné použití, při kterém dochází ke styku s poživatinami
dle výnosu č. 73/1990 a směrnice č. 49/1978 MZ ČSR.

Fólie s antifogem (přísadou proti zamlžování - úprava č.11) se označuje 717 748 AF.

Konstrukčně technologické parametry :

Druhé označení		717 748		
Materiál a jemnost	osnova	890 dtex PE pásek čirý UV - stabilizovaný		
	útek	770 dtex PE pásek čirý UV - stabilizovaný		
Dostava na 1 cm	osnova	4 ± 0,2		
	útek	4 ± 0,3		
Vazba		Plátno		
Úprava	č.11	oboustranné kaširování stab., s antifogem 2 x 35 g/m ²		
	č.81	jednostranné kaširování stab. 1 x 35 g/m ²		
	č.84	oboustranné kaširování stab. 2 x 35 g/m ²		
Plošná hmotnost (g/m ²)	režná	68 ± 10 %		
	č. 81	100 ± 10 %		
	č.11,84	135 ± 10 %		
Šíře (cm)	režná	112 ± 2	118 ± 2	
	kašír.	108 ± 2	115 ± 2	
Užitné vlastnosti				
Min. pevnost v tahu (N/ 5 cm)		režná	č. 11, 81, 84	
	osnova	300	400	
	útek	300	400	
Tloušťka v mm (informativní)				
0,16 ± 20 %				
Zpracoval:		Schválil:	Nahrazuje mat.list z:	1.9.1998
Ing. Motl		Petr Mauer	Platnost od:	1.1.2001