

Materiálový list č. 11 c

**Vyztužené polyetylenové fólie
PE - 1**

PN 030 - 80 - 96

SKP 25.24.22

Tento materiálový list je nedílnou součástí PN 030 - 80 - 96
a uvádí konstrukčně technologické parametry a užité vlastnosti
polyetylenové fólie PE - 1

Poznámka

Výrobek lze používat jako agrární folie (úprava č.81, 84)

Výrobek lze používat jako podstrešní folie (úprava č.19)

Fólie s antifogem (přísadou proti zamřžování - úprava č.11) se označuje 717 748 AF.

Konstrukčně technologické parametry :

Druhové označení 717 748

| | | |
|--------------------|--------|--|
| Materiál a jemnost | osnova | 770 dtex PE pásek čirý UV - stabilizovaný |
| | útek | 770 dtex PE pásek čirý UV - stabilizovaný |

| | | |
|-----------------|--------|---------|
| Dostava na 1 cm | osnova | 4 ± 0,2 |
| | útek | 4 ± 0,3 |

Vazba Plátno

| | | |
|--------|------|---|
| Úprava | č.11 | oboustranné kaširování stab., s antifogem 2 x 35 g/m ² |
| | č.81 | jednostranné kaširování stab. 1 x 35 g/m ² |
| | č.84 | oboustranné kaširování stab. 2 x 35 g/m ² |
| | č.19 | oboustranné kaširování samozah., nest. 2 x 35 g/m ² |
| | č.53 | oboustranné kaširování stab. 2 x 37,5 g/m ² |


| | | |
|---|------------|------------|
| Plošná hmotnost (g/m ²) | režná | 60 ± 10 % |
| | č.11,84,19 | 130 ± 10 % |
| | č.81 | 95 ± 10% |
| | č.53 | 135 ± 10 % |

| | | | |
|----------------|--------|---------|---------|
| Síře (cm) | režná | 224 ± 2 | 224 ± 2 |
| | kašír. | 220 ± 2 | 200 ± 2 |

Užité vlastnosti

| | | |
|---------------------------------------|--------|-----------------------|
| Min. pevnost v tahu (N/ 5 cm) | režná | č. 11, 19, 53, 81, 84 |
| | osnova | 300 400 |
| | útek | 300 400 |

Tloušťka v mm
(informativní) 0,16 ± 20 %

| | | | |
|---|--|--------------------------------|------------------------|
| Zpracoval: Ing. Krychtáková <i>Krychtáková</i> | Schválil: Ing. Kašpar  | Nahrazuje mat.list z: 4.6.2003 | Platnost od: 15.7.2004 |
|---|--|--------------------------------|------------------------|