

DISPERZNÍ LEPIDLO D1

Disperzní lepidlo na dřevo tř. D1 je vyrobeno na základě polyvinylacetátové disperze a přísad. Připraveno k okamžitému použití.

Charakteristika:

- " viskózní, mléčně bílé
- " okamžitě a snadno použitelné
- " po vytvrzení transparentní
- " pro interiéry
- " bez obsahu rozpouštědel, mísitelné s vodou
- " nehořlavé, nevýbušné
- " odolnost proti vlhku dle D1 EN 204

Příklady použití:

- ✓ univerzální lepení v domácnostech, kancelářích, školách, papírovém modelářství apod.
- ✓ výroba nábytku a bytových doplňků z měkkého dřeva, papírenský průmysl
- ✓ lepení různých materiálů, kde alespoň jedna plocha je ze savého materiálu
- ✓ lepení papírových obalů, kartonů, lepenky, měkkého dřevěného nábytku, týblů a čepů
- ✓ lepení koženky, textilu, kůže, a materiálů určených pro interiéry

Technická data:

Báze:	PVAC disperze
Konzistence:	viskózní kapalina
Viskozita / 20°C:	8.000-10.000 mPa (ISO 2555-Brookfield)
Sušina:	50% (při 80°C) (ISO 1625)
Nanesený film:	neuveden
Filmotvorná teplota :	+12 °C (minimální)
Lepicí schopnost:	min. 8N/mm ² (EN 205)
Ředění:	Určeno k přímému použití
Tepelná odolnost:	+80°C
Trvanlivost:	12 měsíců od data výroby
Skladovatelnost:	+5°C ÷ 30°C (v originálních obalech nesmí zmrznout)
Barva:	Bílá
Balení:	standartní - 150g; 250g; na objednávku - 500g; 1000g; (dózy – plast) 5 kg; 10 kg; (kbelíky - plast) 50 kg (PE sudy)

Podklad: Musí být suchý, čistý, bez prachu, mastnot a volných částic.

Pracovní postup: Před použitím musíme lepidlo řádně promíchat. Nanášíme ho ručně nebo strojně, stejnoměrně, jednostranně na dobře připravený povrch (suchý, hladký a čistý). K lepšímu vsakování lepidla do dřeva doporučujeme oboustranný nános, zvláště u čepových konstrukcí. Doba stlačení závisí na teplotě okolí, lepidla a lepených předmětů, vlhkosti dřeva a tlaku při stlačování od 10 do 60 minut. Možnost opracování po 24 hodinách.

DISPERZNÍ LEPIDLO D1

Teplota lepených předmětů:

Lisovací čas:

20 °C	30-60 min.
50 °C	10-15 min.
70 °C	5-10 min.
80 °C	2- 5 min.

Lepidlo D1 není určeno pro silně zatěžované spoje

Optimální pracovní podmínky:

Teplota okolí, lepidla a slepovaných předmětů	12-20 °C
Relativní vlhkost vzduchu	50-70%
Vlhkost dřeva	6-10%
Slepené předměty můžeme po 24 hodinách opracovávat.	

Upozornění: Nelze aplikovat na mokrý, nebo vlhký podklad.**Čištění:** Použité nářadí nutno neprodleně po aplikaci umýt vodou.

Bezpečnost: Výrobek není hořlavý ani toxický. Ve smyslu zákona o chemických látkách a přípravcích není klasifikován jako nebezpečný. Při krátkodobém styku s pokožkou nedráždí tkáň. Přesto se vyvarujte kontaktu s pokožkou a očima. Používejte ochranné rukavice, pracovní oděv, brýle nebo obličejový štít. Při práci dodržujte standardní hygienická opatření. Při práci nejíst nepít nekouřit. Bezpečnostní list výrobku č. 0601 k dodání u prodejce. S2 Uchovávejte mimo dosahu dětí.

Ekologie: Zbytky a úkapy lze po zaschnutí ukládat na skládce komunálního, stavebního odpadu. Upotřebené prázdné obaly se odevzdávají do tříděného sběru odpadu. Výrobce je členem sdružení EKO-KOM, likvidace obalů recyklací je výrobcem uhrazena.

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytípném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.